

Peso del rame al mt. Lineare nei seguenti sviluppi e spessori

Sviluppi in cm.	20	25	28	33	40	50	60	67	72	75	80	100	125	
Spess. 5/10	0,89	1,11	1,25	1,50	1,78	2,22	2,67	2,99	3,14	3,33	3,55	4,44	5,55	Kg
Spess. 6/10	1,06	1,33	1,50	1,77	2,12	2,67	3,21	3,56	3,84	4,00	4,27	5,33	6,66	Kg
Spess. 8/10	1,43	1,78	1,99	2,37	2,84	3,56	4,27	4,74	5,11	5,33	5,69	7,11	8,89	Kg
Spess. 10/10	1,78	2,22	2,50	2,99	3,56	4,44	5,34	5,98	6,28	6,66	7,10	8,88	11,10	Kg

Peso dell'acciaio inox al mt. Lineare nei seguenti sviluppi e spessori:

Sviluppi in cm.	20	25	28	33	40	50	60	67	72	75	80	100	125	
Spess. 5/10	0,80	1,00	1,12	1,33	1,60	2,00	2,40	2,66	2,88	3,00	3,20	4,00	5,00	Kg
Spess. 6/10	0,96	1,20	1,34	1,60	1,92	2,40	2,88	3,20	3,46	3,60	3,84	4,80	6,00	Kg
Spess. 8/10	1,28	1,60	1,79	2,30	2,56	3,20	3,84	4,26	4,61	4,80	5,12	6,40	8,00	Kg
Spess. 10/10	1,60	2,00	2,24	2,66	3,20	4,00	4,80	5,32	5,76	6,00	6,40	8,00	10,00	Kg

Peso dell'alluminio al mt. Lineare nei seguenti sviluppi e spessori:

Sviluppi in cm.	20	25	28	33	40	50	60	67	72	75	80	100	125	
Spess. 8/10	0,43	0,54	0,60	0,71	0,86	1,08	1,30	1,45	1,56	1,62	1,73	2,16	2,70	Kg
Spess. 10/10	0,54	0,68	0,76	0,89	1,08	1,35	1,62	1,81	1,94	2,03	2,16	2,70	3,38	Kg

Peso della lastra di Piombo al mt. Lineare

Sviluppo in cm	100,00	
Spess. 12/10	13,80	Kg
Spess. 15/10	17,25	Kg

Peso del piatto di rame al mt. Lineare (mm)

Larghezza	20	25	30	40	50	
spes. 2	0,358	0,450	0,535	0,715	0,900	Kg
spes. 3	0,535	0,670	0,800	1,070	1,340	Kg
spes. 4	0,715	0,900	1,070	1,430	1,800	Kg
spes. 5	0,890	1,110	1,340	1,780	2,220	Kg